

BEMEZCLA®

Revestimiento de Muros

BEMEZCLA CARGA O CHICOTEO

Mortero cementicio predosificado en seco, formulado para realizar la capa inicial o de chicoteo sobre muros de hormigón y albañilería.

VENTAJAS

- Aumenta la carga de estucos interiores y exteriores.
- Ótima resistencia a la compresión (>60kg/cm²).
- Fácil de aplicar.
- Cargas de 10 a 20 mm.

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,00 a 4,75 lts de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, esta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

COLOCACIÓN

- Una vez eliminados del sustrato los restos de polvo y partículas extrañas (restos de pinturas, papeles, yesos, etc.), se aplica el producto con una plana hasta obtener la carga requerida.
- El espesor máximo sugerido es 20 mm por capa. Se recomienda humedecer y previamente las superficies muy absorbentes.
- Una vez aplicado se deben esperar 24 hrs para realizar el acabado final, ya sea la pega de enchapes o el estuco de terminación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,16 a 0,19 litros de agua por cada kilo
Resistencia a compresión	: >60 kg/cm ²
Tamaño máx. nominal	: 10 mm
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kg aprox.
Duración y almacenaje	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón, estos deben estar puntereados o recubiertos con puente de adherencia pontestuco.
- Se deben humedecer los estucos durante 7 días.
- No mezclar este producto con otros materiales.
- Evitar agregar más agua de la recomendada.
- Puede provocar una leve irritación cutánea. En caso de ocurrir, consultar al médico.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales