

BEKRON®

Adhesivo para cerámicos

BEKRON CU25

Pasta adhesiva elástica para el pegado de revestimientos cerámicos y azulejos, sobre todo tipo de sustratos. Formulado en base a una dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico y cargas seleccionadas.

VENTAJAS

- Listo para ser usado.
- Alto agarre inicial.
- Fácil de aplicar.
- Apto para pisos calefaccionados.
- Libre de solventes.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es recomendado para instalar azulejos, cerámico, grez cerámico, porcelanato, enchapes de arcilla sobre superficies rígidas y flexibles, verticales, horizontales y también con losas radiantes. Aplicar sólo en interiores.

PREPARACIÓN DE SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca, firme y libre de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con escobilla de acero y lavadas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desengrasada.

Las superficies con irregularidades mayores a 5mm de profundidad, deben ser reparadas y niveladas.

APLICACIÓN

1. Revolver la parte superior del adhesivo si fuese necesario, cargar la llana dentada y aplicar el adhesivo presionándolo en sentido ascendente eventualmente en dirección horizontal, hasta obtener una distribución uniforme en el sector del muro. La elección de la llana dentada, dependerá de las dimensiones del revestimiento cerámico. Generalmente a mayor tamaño y peso en verticales se sugiere el uso de llana dentada de 6x6x6mm, la separación entre palmetas no debe ser inferior a 3mm y como regla general usar una separación equivalente al 1% del ancho o lado menor de la pieza cerámica.
2. Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°C y <75% HR.



3. Selle y fragüe los cerámicos después de 48 hrs de instalado el revestimiento cerámico. **Bekron CU25** no debe ser usado para nivelar pisos con irregularidades. No moje ni humedezca las palmetas cerámicas previo a su colocación. Es importante considerar que **Bekron CU25** demora más tiempo en secar en superficies impermeabilizadas.
4. Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado en operación desde 10 días antes. Apagar la calefacción para proceder a la instalación del revestimiento; En invierno debe bajarse a la mitad de la potencia (temperatura de piso 20°C). 72 hrs después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia plena. En el caso de sobrelosas nuevas con pisos calefaccionados, el precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la temperatura de calentamiento se eleve a 5°C cada día, sin exceder los 35°C. La calefacción debe ser apagada antes de comenzar la instalación del revestimiento; En tiempos fríos la temperatura debe ser reducida 5°C cada día hasta que la

temperatura superficial alcance los 15° - 18°C. Esta temperatura no debe ser cambiada hasta al menos 3 días después de la instalación del revestimiento o después del tratamiento superficial. Después de esto, se puede incrementar la calefacción en 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura deseada. Observe las instrucciones de instalación del proveedor del revestimiento cerámico. El tiempo de espera y tiempo abierto dependen de la temperatura y humedad relativa. **Bekron CU25** no se debe utilizar en cerámicos bajo presión de agua, como piscinas, piletas, estanques, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	: Blanco
Aspecto	: Pasta viscosa
Densidad	: 1,65 gr/cm ³
Consumo Llana 4mm	: 1,5-2,0 kg/m ²
Consumo Llana 6mm	: 3,0-3,5 kg/m ²
Tiempo abierto	: 30 min (20°C)
Tiempo de corrección	: 15 min
Tiempo para fraguar	: 48 hrs aprox.
Tiempo antes de colocar peso	: 72 hrs mínimo
Resistencia a la humedad	: Buena
Máxima adhesión	: Después de 3 días
Tiempo de almacenamiento	: 24 meses (23°C, 55% HR)
Temperatura de almacenamiento	: 10° a 30°C
Temperatura de transporte	: -20° a 50°C
Temperatura de aplicación	: 5° a 35°C
Presentaciones	: Balde 15 kg y tambor 280 kg

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.

ALMACENAMIENTO

- Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con agua.
- Guarde y mate los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a 10°C y por encima de los 30°C.

SEGURIDAD

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de **Bekron CU25** se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.bekron.cl o llamando al infono **+56 2 2540 3000**

En caso de emergencias, llamar al centro de información toxicológica de la Pontificia Universidad Católica (CITUC).

- Emergencias químicas llamar al: +56 2 2247 3600.
- Intoxicaciones llamar al: +56 2 2635 3800.

Mantener fuera del alcance de los niños.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales